

一光拡散フィルム<オパルス>製品リスト 中型・大型タイプ



| | 製品名 | 基材厚 (μm) | 総厚 (μm) | HAZE (%) | 分光透過率 (%) | シート構成 | | | | |
|---------|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | | プリズム 上用 | プリズム 2枚下用 | プリズム 1枚下用 | 拡散 2枚重ね | 拡散 3枚重ね |
| 上拡散フィルム | PBS-630L | 100 | 115 | 30.0 | 89.0 | ◎ | | | | |
| | PBS-630A | 100 | 115 | 50.0 | 89.0 | ◎ | | | | |
| | PBS-632A | 188 | 205 | 50.0 | 89.0 | ◎ | | | | |
| | PBS-689G | 75 | 85 | 53.0 | 89.0 | ◎ | | | | |
| | PBS-680G | 100 | 110 | 53.0 | 89.0 | ◎ | | | | |
| | PBS-689HG | 75 | 85 | 68.0 | 89.0 | ◎ | | | | |
| | PBS-680HG | 100 | 110 | 68.0 | 89.0 | ◎ | | | | |
| | PBS-670G | 100 | 108 | 53.0 | 89.0 | ◎ | | | | |
| 下拡散フィルム | BS-539 | 75 | 97 | 88.0 | 80.0 | | ◎ | ○ | ○ | |
| | BS-530 | 100 | 122 | 88.0 | 80.0 | | ◎ | ○ | ○ | |
| | BS-531 | 125 | 145 | 88.0 | 80.0 | | ◎ | ○ | ○ | |
| | BS-910 | 100 | 120 | 89.0 | 71.0 | | | ◎ | ◎ | ◎ |
| | BS-911 | 125 | 145 | 89.0 | 72.0 | | | ◎ | ◎ | ◎ |
| | BS-912 | 188 | 210 | 89.0 | 72.0 | | | ◎ | ◎ | ◎ |

* 数値は実測値であり規格値ではありません。

* 特許登録済み/日本・米国・中国・ドイツ・韓国・台湾

* 分光透過率はV-570(日本分光製)を使用し測定しております。600nm波長領域

* 上記製品は予告無く終了する場合がございます。検討、量産前に一度弊社担当者へご確認ください。